

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT B25

## BETON NIE KONSTRUKCYJNY

### Zastosowanie

KAMIT B 25 służy do wykonywania prac betoniarskich i naprawczych, chudych betonów oraz cementowych podkładów pod posadzki nie spełniających funkcji nośnych.

### Właściwości

Kamit B25 może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków, po całkowitym związaniu jest mrozoodporny, dostępny w opakowaniach 25 kg co ułatwia transport i wykonywanie prac.

### Przygotowanie zaprawy

Zawartość opakowania (25 kg) wsypać do ok. 3,0 - 3,3 l czystej wody (zależnie od wymaganej konsystencji) i mieszać przez około 3 - 5 min do uzyskania jednolitej konsystencji. Produkt można wymieszać w betoniarce lub w mieszarce przepływowej. Nie wolno dodawać więcej wody niż zalecana ilość. Przedozowanie wody m.in. obniża wytrzymałość betonu, wydłuża czas wiązania oraz może być przyczyną pęknięć. betoniarce 3-5 minut.

### Sposób użycia

Świeżo przygotowany beton należy układać zaraz po przygotowaniu. Nałożony produkt należy starannie zagęścić odpowiednio do jego konsystencji, a następnie wyrównać i zatrzeć lub wygładzić powierzchnię np. pacą (zależnie od rodzaju prowadzonych prac). Przez pierwsze min. trzy dni chronić beton przed zbyt szybkim wysychaniem, wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych, oraz obciążaniem. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

### Dane techniczne

proporcje mieszanki	ok 3,0 - 3,3l na 25 kg
Wytrzymałość na ściskanie:	Klasa R2
gęstość nasypowa	1,70 kg/dm <sup>3</sup>
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	+5 do +25°C

### Dokumenty odniesienia

EN 1504-3:2005 – „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

Deklaracja właściwości użytkowych nr B25/001/CRP 2019

### Narzędzia

Wiertarka wolnobrotowa, mieszadło koszykowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, kaster, wiadro.

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT B25

## BETON NIE KONSTRUKCYJNY

### Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 6 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronić przed zawilgnięciem w czasie transportu i składowania.

### Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg

Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200 kg (48 x 25 kg)

### Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się ściśle do zaleceń producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

### Bezpieczeństwo

Działa drażniąco na skórę.

Poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na skórę.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (układ oddechowy)

### Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem i innymi dodatkami.

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

### Producent

AKAMIT Sp. z o. o.

26-010 Bodzentyn

ul. Wolności 3

tel/fax (41)311 54 64

akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 15.06.2020r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.