



KAMIT WD

25kg

WYKOŃCZENIOWA WYLEWKA DWUSKŁADNIKOWA SKŁADNIK A (SUCHY)

Zastosowanie

KAMIT WD jest przeznaczona do wykonywania podkładów betonowych o grubości od 2-15 mm wewnątrz budynków, może być pozostawiona jako warstwa wykończeniowa lub pokryta materiałami podłogowymi (panele, płytki itp.) Produkt nadaje się do stosowania w łazienkach oraz na ogrzewaniu podłogowym, a także do wykonania warstwy wierzchniej w piwnicach garażach, halach magazynowych itp.

Właściwości

Produkt po urobieniu posiada konsystencję lejną i bardzo dobrze rozplywa się po powierzchni roboczej. Posiada bardzo wysokie przyczepności do podłoża. Produkt po związaniu tworzy bardzo wytrzymałe, elastyczne, nienasiąkliwe powłoki o wysokiej odporności na ścieranie.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, nośne, zwarte, suche, oczyszczone z brudu, olejów i tłuszczów. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować preparatem KAMIT GW, na podłożach bardzo chłonnych operację należy powtórzyć. Podkład nakładać po całkowitym związaniu gruntu (nie wcześniej niż po 24h od nałożenia ostatniej warstwy gruntu).

Sposób użycia

Do czystego pojemnika wlać składnik płynny (5 kg), dodać składnik proszkowy (25 kg) i wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej, gładkiej masy. Masę należy wylewać na odpowiednio przygotowane przebarwienia, obniżenie właściwości mechanicznych a nawet zniszczenie podkładu.

Zużycie

Srednie zużycie wynosi ok 1,9 kg/m2 przy grubości 1 mm. W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

Dane techniczne

gęstość objętościowa	ok 1,9 kg/dm ³
konsystencja	lejna
Czas wysychania (temp.20° C / wilg. 50%)	Wstępne utwardzenie min. 48 h Pełne utwardzenie 28 dni
Temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	od + 10° C do + 25° C.

Narzędzia

Wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, wałek kółczasty, buty z kółkami. Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu. Nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach składnik suchy do 6 miesięcy od daty produkcji, a składnik płynny do 12 miesięcy od daty produkcji w pomieszczeniach suchych i przewiewnych w temperaturze od 5 do 25 oC. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: składnik suchy worek 25 kg, składnik płynny kanister 5 kg;

Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej. W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu. W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Producent

AKAMIT Sp.z o.o.
26-010 Bodzentyn
ul. Wolności 3
tel.(41)311 54 64
akamit@akamit.pl <<mailto:akamit@akamit.pl>>

CE 21

KAMIT WD

Materiał przeznaczony do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych.

EN 13813: 2002

CT-C30-F10-A15

Reakcja na ogień

Wydzielanie substancji korozyjnych

Przepuszczalność wody

Przepuszczalność pary wodnej

Wytrzymałość na ściskanie

Wytrzymałość na zginanie

Odporność na ścieranie

(badanie według Böhmego)

Izolacyjność akustyczna

Dźwiękochłonność

Opór cieplny

Wydzielanie substancji

niebezpiecznych

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr.WD/001/CPR 2021

Klasa E

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

NPD

Produkt zawiera: cement portlandzki, pyły z produkcji cementu portlandzkiego, wodorotlenek wapnia. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłów Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać wodą.Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatrúć/lekarzem. Zawiera chrom (VI) w stężeniu poniżej 0,0002% w okresie ważności produktu.

