

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT FL

## FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

### Zastosowanie

Farba lateksowa **KAMIT FL** przeznaczona jest do ręcznego lub natryskowego wykonywania powłok malarskich ścian wewnętrznych budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Można być stosowana na podłoża takie jak: cegła, tynki cementowe, tynki cementowo – wapienne, płyty gipsowo-kartonowe itp.

### Właściwości

Farba **KAMIT FL** cechuje się bardzo dobrymi właściwościami roboczymi, wysoką siłą krycia, wysoką odpornością na szorowanie i trwałością.  
Dostępna w kolorach zgodnych ze wzornikiem AKAMIT lub NCS do uzgodnienia.

### Przygotowanie podłoża

Farbę nanosić na podłoża mineralne, nośne, zwarte, suche, oczyszczone z brudu, olejów i tłuszczów. Stare powłoki malarskie należy usunąć, a nierówności i wgłębienia wyrównać. Występujące algi i grzyby bezwzględnie usunąć. Podłoże niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować wcześniej gruntem uniwersalnym KAMIT GU. Farbę nakładać po całkowitym związaniu gruntu.

### Przygotowanie farby

Przed użyciem należy sprawdzić zgodność koloru z zamówieniem.  
Produkt jest w postaci gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do nakładania zawartość opakowania dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym w celu uzyskania jednolitej konsystencji.

### Sposób użycia

Farbę należy równomiernie nanosić na podłoża za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu malarskiego (metoda natryskowa). Czas wysychania uzależniony jest od warunków zewnętrznych (temperatura i wilgotność powietrza) oraz chłonności podłoża na ogół ok 4 godz. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych na jednej płaszczyźnie roboczej stosować farbę z tej samej partii produkcyjnej.  
Świeżo nałożoną farbę chronić przed zawilgoceniem.

### Zużycie

Średnie zużycie wynosi ok 0,10 do 0,15 l/m<sup>2</sup>  
W praktyce zużycie uzależnione jest od odpowiedniego i starannego przygotowania podłoża.

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT FL

## FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

### Dane techniczne

Czas wysychania (temp. 20° C / wilg. 50%)	ok 4 h w cienkiej warstwie
Rozcieńczenie farby wodą	Max. 5 %
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	od + 10° C do + 25° C.

### Narzędzia

Wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pędzel, wałek, pistolet malarski, wiadro.

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.

Nie używać rdzewiejących narzędzi i naczyń.

### Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 12 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem w czasie transportu i składowania.

### Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: wiadro 5 l.; wiadro 10 l.

Opakowanie zbiorcze: paleta

### Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować ściśle zalecenia producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

### Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi

S24 Unikać zanieczyszczenia skóry

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S35 Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę

## KARTA TECHNICZNA

# KAMIT FL

## FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA

### Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Nie składować palet jedna na drugą.

### Producent

AKAMIT Sp.z o.o.  
26-010 Bodzentyn  
ul. Wolności 3  
tel/fax (41)311 54 64  
akamit@akamit.pl

Aktualizacja: 05.04.2023r.

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.