

# KAMIT ZM 10

## ZAPRAWA MURARSKA

### Zastosowanie

Zaprawa murarska **KAMIT ZM** przeznaczona jest do użytku ogólnego, służy do wznoszenia murów w budynkach jedno i wielokondygnacyjnych, wewnątrz jak i na zewnątrz. Zaprawa może być stosowana do ogólnie znanych w budownictwie materiałów (cegły, pustaki ceramiczne i silikatowe, bloczki betonowe, bloczki z betonu komórkowego, kamień naturalny itp.) Materiały te nie wymagają szczególnego wcześniejszego przygotowania, należy jednak pamiętać o oczyszczeniu ich z pyłów i innych zanieczyszczeń.

### Właściwości

**KAMIT ZM** - zaprawą produkowaną na bazie starannie dobranej receptury. Jest suchą mieszanką cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących i uszlachetniających poprawiających parametry robocze zaprawy oraz jej przyczepności.

### Przygotowanie zaprawy

Do odmierzonej ilości wody wsypać zawartość worka jednocześnie mieszając mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawić na 5 minut i ponownie przemieszać. Zaprawa jest przydatna do użycia maksymalnie 4 godziny. Zgęstniałą zaprawę należy przemieszać bez dodawania wody. Przedozowanie wody pogorszy wszystkie właściwości zaprawy: przyczepność, czas wiązania.

### Sposób użycia

Zaprawą pokryć całą powierzchnię murowanego elementu. Wskazane jest, aby pierwsza warstwa była położona na idealnie wypoziomowanym fundamencie z warstwą izolacji poziomej lub pionowej w celu uniknięcia podciągania kapilarnego wody. Ilość zaprawy należy dobrać tak, aby nie wypływała ona poza spoiny. Ewentualny nadmiar wypływającej zaprawy należy usunąć.

### Dane techniczne

proporcje mieszanki	od 4,0 - 4,5l na 25 kg
Czas zachowania właściwości roboczych:	max. 4 godziny
Wytrzymałość na ściskanie:	min.10 MPa
Reakcja na ogień	A1
gęstość nasypowa zaprawy	1,68 kg/dm <sup>3</sup>
temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac	+5 do +25°C

### Dokumenty odniesienia

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część 2: Zaprawa

# KAMIT ZM 10

## ZAPRAWA MURARSKA

murarska

### Narzędzia

Wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca ze stali nierdzewnej, kielnia, kaster, wiadro.

Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po ich użyciu.

### Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach do 6 miesięcy od daty produkcji, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Chronić przed zawilgnięciem w czasie transportu i składowania.

### Pakowanie

Opakowanie jednostkowe: worek 25 kg

Opakowanie zbiorcze: paleta foliowana 1200 kg (48 x 25 kg)

### Warunki gwarancji

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się ściśle do zaleceń producenta oraz kierować się zasadami sztuki budowlanej.

W przypadku reklamacji wymaga się oryginalnego opakowania oraz dowodu zakupu.

### Bezpieczeństwo

R37/38 działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R41 ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

R43 może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

S2 chronić przed dziećmi.

R22 nie wdychać pyłu.

S24/25 unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/38 nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne, maskę przeciwpyłową.

S46 w przypadku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza – pokazać etykietę lekarzowi.

### Uwaga !!!

Producent nie odpowiada za błędy wynikające z wykonawstwa i niewłaściwego przechowywania produktu.

Kleju nie wolno mieszać z cementem, wapnem, piaskiem i innymi dodatkami.

KARTA TECHNICZNA



# KAMIT ZM 10

## ZAPRAWA MURARSKA

W przypadku połączenia naszego produktu z wyrobami innych producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

### **Producent**

---

AKAMIT Sp. z o. o.  
26-010 Bodzentyn  
ul. Wolności 3  
tel/fax (41)311 54 64  
[akamit@akamit.pl](mailto:akamit@akamit.pl)

Aktualizacja: 15.02.2024r.

*Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.*